





WOODRIC

CLICK






1220 mm 229 mm

1 BOX = 8  = 2,235 m²



**CLICK
FLOORING**



PRODUCT SPECIFICATION		SPECYFIKACJA PRODUKTU	VALUE / WARTOŚĆ	
Floor type		Rodzaj podłogi	Floating click floor / Podłoga pływająca na klik	
Dimensions		Wymiary	1220 x 229 mm	
Total thickness		Grubość	4,0 mm	
Wear layer thickness		Grubość warstwy użytkowej	0,55 mm	
Quantity of panels in the package		Ilość paneli w opakowaniu	8 pcs (2,235 m²) / 8 szt. (2,235 m²)	
Quantity of package in the pallet		Ilość opakowań na paletę	48 pcs (107,280 m²) / 48 szt. (107,280 m²)	
Warranty (the household indoor use)		Gwarancja (domowy użytek wewnątrz pomieszczeń)	20 years / 20 lat	
Installation		Sposób montażu	Click: 2G Välinge	
CE		CE	EN 14041:2004+AC:2024	
DoP		DoP	RF40055/11	
Customs tariff number		Kod celny	39181090	
TECHNICAL PARAMETERS		PARAMETRY TECHNICZNE	NORM / NORMA	VALUE / WARTOŚĆ
Class of use RESIDENTIAL		Klasa użyteczności OBIEKTY MIESZKALNE	EN ISO 10874	23 (hall, kitchen, living room, dinning room) / 23 (korytarz, kuchnia, salon, jadalnia)
Class of use COMMERCIAL		Klasa użyteczności OBIEKTY PUBLICZNE	EN ISO 10874	33 (shopping centres, schools, large-area offices, halls) / 33 (galerie, szkoły, biura wielkopowierzchniowe, korytarze)
Class of use INDUSTRIAL		Klasa użyteczności OBIEKTY PRZEMYSŁOWE	EN ISO 10874	42 (storage rooms, workshops) / 42 (pomieszczenia magazynowe, warsztaty)
Reaction to fire		Klasa trudnopalności	EN 14041 (EN 13501)	Bfl-s1
Dimensional stability		Stabilność wymiarowa	EN ISO 23999	≤0,05% (norm ≤0,25%) / ≤0,05% (norma ≤0,25%)
Wear resistance		Odporność na ścieranie	EN 13329 Annex E	≥7000 (norm ≥2000) / (norma ≥2000)
Residual indentation		Wgniecenie resztkowe	EN ISO 24343-1	≤0,02 mm (norm ≤0,10 mm) / ≤0,02 mm (norma ≤0,10 mm)
Castor chair resistance		Odporność na kółka obrotowe (test krzesła)	ISO 4918	Type W >25000 cycles (no damage on wear layer, no stratification) / Typ W >25000 cykli (brak zniszczeń na warstwie wierzchniej, brak rozwarstwienia)
Resistance to large ball		Odporność na uderzenia (test kuli)	ISO 24334	1800 mm (norm 1600 mm) / (norma 1600 mm)
Locking strength		Siła zamków	EN ISO 10582 Annex D	long edge 4,5 kN/m, short edge 5,5 kN/m / długi bok 4,5 kN/m, krótki bok 5,5 kN/m
Slip resistance		Antypoślizgowość	EN 13893 / DIN 51130	DS/R9
Antistatic and electrical properties		Właściwości antystatyczne i elektryczne	EN 14041 (EN 1815)	<2kV
Resistance to stain and chemicals		Odporność na zaplamienia i działanie substancji chemicznych	EN ISO 26987	INDEX 0 (very good) / INDEKS 0 (bardzo dobra)
Light fastness		Odporność na działanie promieni UV	EN ISO 105-B02	≥6
Thermal resistance		Opór cieplny	EN 12667	0,012 m²k/W
Underfloor heating		Ogrzewanie podłogowe	EN 12524	yes (max 27°C) / tak (max 27°C)
IS - Impact sound improvement (with Arbiton Secura Vinyl Click)		IS - Redukcja emisji dźwięków uderzeniowych (z Arbiton Secura Vinyl Click)	EN ISO 717-2	ΔLw = 19 dB
IS - Impact sound improvement (with Arbiton Multiprotec Vinyl Click)		IS - Redukcja emisji dźwięków uderzeniowych (z Arbiton Multiprotec Vinyl Click)	EN ISO 717-2	ΔLw = 17 dB
Formaldehyde emission		Emisja formaldehydów	EN 717-1	Class E1
Substances of Very High Concern		Substancje wzbudzające szczególnie duże obawy	EN 717-1	SVHC free
VOC		VOC		A+
LOGISTIC PARAMETERS / PARAMETRY LOGISTYCZNE				
	Packaging Unit / Op. jednostkowe	Pallet / Paleta		
Form / Forma	Box / Karton (2,235 m²)	107,280 m²		
Weight / Masa	18,40 kg +/- 10%	930 kg +/- 10%		
Sizes / Wymiary	1234 x 240 x 36 mm	1260 x 750 x 730 mm		
OTHER / INNE				
Box / Karton				

CE

23

Decora S.A.
Ignacego Prądyńskiego 24a
63-000 Środa Wielkopolska

RF40055/11

EN 14041:2004
1021

Pokrycia podłogowe do użytku wewnętrznego
/ Floor coverings for interior use

Reakcja na ogień / Reaction to fire

Śliskość / Slip resistance

Emisja formaldehydu / Formaldehyde emission

B-s1

DS

E1

Arbiton

FLOOR EXPERT

04/2023

EN / The above information is based on current knowledge and the level of technological development. We do not claim to be exhaustive. All previous figures are invalid.

PL / Informacje opierają się na obecnym stanie wiedzy i rozwoju technologicznego. Informacje mogą nie zawierać wyczerpujących danych. Wszystkie poprzednie wersje karty tracą ważność.