

Kiilto Floor Plus grindų ir sienų klijai



Universalūs grindų klijai skirti beveik visoms grindų dangoms. Dėl gero sukibimo ir galutinio tvirtumo „Kiilto Floor Plus“ idealiai tinka klijuojant LVT lenteles. Be 2-etilheksanolio, be APEO mišinių, ftalatų ir plastikiklių.



LEED



The product is listed in the portal for building products that can be used in Nordic Swan Ecolabelled buildings.

- tvirtas sukibimas
- lengvai paskleidžiami
- tinka ir vinilinių sienų dangų tvirtinimui

PANAUDOJIMO SRITIS


Vandens pagrindo grindų ir sienų klijai vinilinėms grindų dangoms ir plytelėms, linoleumui, guminėms ir tekstilinėms grindų dangoms, virš 0,6 mm storio vinilinėms sienų dangoms, skirti naudoti ant porėtų ir neporėtų paviršių drėgnose ir sausose patalpose. Dėl aukšto galutinio tvirtumo ir gero sukibimo „Kiilto Floor Plus“ idealiai tinka LVT plytelėms. Gali būti naudojami su grindų šildymo sistema.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Pagrindas turi būti sausas, tvirtas, lygus, be dulkių ir riebalų. Rekomenduojame išlyginti betoninį paviršių „Kiilto“ mažo šarmingumo išlyginamoju mišiniu, kuris dėl ekstensyvaus šarminio drėgnumo sumažina dangos ar klijų pažeidimo riziką. Taip pat reikia išlyginti plokščių jungtis. Jei danga montuojama ant statybinių plokščių, laikykitės gamintojo nurodymų.

Jei reikia, prieš naudojimą klijus sumaišykite, ir padenkite dantyta mentele arba voleliu. Ant porėto pagrindo klijuokite drėgnu klijavimo metodu: iš karto prispauskite dangą prie paviršiaus ir tvirtai ją pritrinkite. Jei danga sukietėjusi ar turi būti palenkta, prieš prispausdami dangą ant paviršiaus leiskite klijams suveikti su oru 10–30 minučių. Jei montuojate nepralaidžią dangą ant visiškai neįgeriančio paviršiaus, prieš prispausdami dangą leiskite klijams prisisotinti oru daugiau nei 60 min. Arba kitu atveju, pritrinkite dangą ant šviežių klijų, po to pakelkite ją ir leiskite klijams suveikti su oru 20–30 min. Po to atsargiai pritrinkite dangą ant paviršiaus. Vandeniui nuvalykite šviežias klijų dėmes. Išdžiūvusios dėmės nuvalomos stipriai šarminiu valikliu arba ksilenu. Laikykitės grindų dangos gamintojo

MENTELĖS DANTYTUMAS



PAPILDOMA INFORMACIJA

Šiame produkto duomenų lape pateikta informacija yra paremta mūsų atliktais bandymais ir praktinėmis žiniomis. Techniniai

GRINDŲ PAGRINDO	betonas: maks. 85 % RH medis: 8–12 %
NAUDOJIMO TEMPERATŪRA	+18–25 °C
ATSPARUMAS ŠALČIUI	užšąla
PADENGIMAS	4–6 m ² /l
TANKIS/SANTYKINIS SVORIS	1,1 kg/l
RIŠIKLIO RŪŠIS	Akriolato kopolimeras
DARBO LAIKAS	drėgnasis sukibimas: 0–20 min. uždelstas drėgnasis sukibimas: 20–60 min. fiksuojančias klijavimas: 60–120 min. (23 °C, 50 % RH)
PAKUOTĖS DYDŽIAI	15 l
SANDĖLIAVIMAS	Neatidarytose talpyklose, esant temperatūrai virš +1 °C, 12 mėn. Po ilgo saugojimo prieš naudojant išmaišyti.



duomenys yra nustatyti standartinėmis sąlygomis. Dėl kintančių vietinių darbinių sąlygų ir būdų keičiasi produkto veikimas ir rezultatas. Kokybės valdymo sistema užtikriname aukštą produktų kokybę. Jei produktas naudojamas netinkamai ar netinkamomis sąlygomis, kurios nuo mūsų nepriklauso, neprisiimame jokios atsakomybės. Todėl negalime būti laikomi atsakingi už galutinį rezultatą. Norint užtikrinti tinkamą produkto naudojimą, naudotojas turi susipažinti su darbo instrukcijų ir procedūrų vadovo, jei jie pateikiami, turiniu.

APLINKA IR SAUGUMAS

Vengti šviežio gaminio tiesioginio sąlyčio su oda, naudoti apsaugines pirštines. Žr. medžiagos saugos duomenų lapą. Informacijos apie produkto ir pakuotės utilizavimą rasite adresu www.kiilto.lt.